

铁氧体平面变压器

匝数比 1:8


YFPT-280-162-75-75

低温共烧铁氧体 (LTCF) 结构

引脚配置:

1/2	初级绕组
3/4	次级绕组

外形图:



1. 填充区域表示本产品外电极
2. 虚线表示本产品轮廓
3. 实线表示建议焊盘轮廓

变压器外形: (典型值)

A	B	C	D	E	F	G
7.6	7.6	3.0	2.5	2.0	2.3	2.8

1. 表格数据的单位是毫米
2. 尺寸 C 表示厚度最大值, 其他尺寸公差是 $\pm 0.2\text{mm}$

LTCF 是 Low Temperature Co-fired Ferrite 的缩写, 即低温共烧铁氧体。这一技术能够将金属线圈集成到陶瓷体的内部, 从而将变压器制造成独石结构, 实现低轮廓特征和更好的抗过载性能。



YFPT-280-162-75-75 是由 研创电科 基于 LTCF 技术自主研发的产品, 其制造材料与制造工艺均 100% 自主可控, 电性能优良, 可靠性高。

电性能标准:

项目	合格标准	测试条件
初级电感	28uH $\pm 30\%$	100KHz/0.5V
初级漏感	4uH (typ)	
次级电感	1.6mH $\pm 30\%$	
次级漏感	0.23mH (typ)	DC
初级电阻	0.55ohm (typ)	
次级电阻	11ohm (typ)	DC 100V
绝缘电阻	> 100M Ω	
绝缘耐压	未击穿	DC 1500V/10s

可靠性试验:

测试项目	测试条件及标准
可焊性试验	条件: ① 锡炉温度: $245^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$; ② 浸锡时间: $5\text{s} \pm 0.5\text{sec}$; ③ 焊锡: 97%以上无铅锡条; ④ 助焊剂: 松香。 要求: ① 无明显机械损伤; ② 电极的焊锡覆盖率 $\geq 95\%$ 。
耐焊性试验	条件: ① 锡炉温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$; ② 浸锡时间: $10\text{s} \pm 0.5\text{sec}$; ③ 焊锡: 97%以上无铅锡条; ④ 助焊剂: 松香。 要求: ① 无明显机械损伤; ② 电极的焊锡覆盖率 $\geq 90\%$ 。
冷热冲击试验	条件: $-55^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 85^{\circ}\text{C}$, 循环 10 次, 最高温与最低温下保温 15 分钟, 温度转换小于 1 分钟。 要求: ① 样品应无裂缝、缺角或明显机械损伤; ② 试验后测试电性能结果为 pass。

 赣州研创电子科技有限公司

江西省赣州经济技术开发区岗边大道 96 号, 网址 <http://www.yanchuangoc.com/>, 版本 2024.05

以上信息作为介绍产品性能使用, 详细产品性能请以相关技术协议为准